

## Juwel Imprägniergrund WBS

Farblose, wasserbasierende Imprägnierung mit bioziden Wirkstoffen zum Schutz vor Bläue und holzstörenden Pilzen für Hölzer im Außenbereich, besonders auch für maßhaltige Bauteile sowie als Grundierung bei Erneuerungsanstrichen.

<p><b>Farbton:</b> Farblos</p> <p><b>Gebinde:</b> 3,0 l</p> <p><b>Bindemittel:</b> Alkydharze, Wasser, Additive.</p> <p><b>Dichte:</b> Ca. 1,00 g / cm<sup>3</sup></p> <p><b>Verarbeitung:</b> Nicht berufsmäßige Verwender: Streichen. Berufsmäßige Verwender: Streichen, Tauchen, Spritzen (abgeschirmter Bereich).</p> <p><b>Verbrauch:</b> Um einen wirksamen Schutz zu gewährleisten ist eine Aufbringmenge von 100 - 110 ml/m<sup>2</sup> erforderlich, je nach Saugfähigkeit des Holzes.</p> <p><b>Verdünnung:</b> Unverdünnt verarbeiten, vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren.</p> <p><b>Reinigung des Werkzeuges:</b> Sofort mit Wasser.</p> <p><b>Tauchdaten:</b></p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td style="text-align: center;">Tauchen</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3-5 Minuten</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Lieferviskosität</td></tr> </table> <p><b>Tauchzeit:</b></p> <p><b>Viskosität:</b></p> <p><b>Lagerung:</b> Kühl und trocken, jedoch frostfrei. Anbruch Gebinde gut verschließen.</p> <p><b>Wirkstoffe:</b> Dieses Produkt enthält biozide Wirkstoffe mit pilz-tötenden (fungiziden) Eigenschaften. Wirkstoffe: 0,9 % Iodpropinyl-Butylcarbamate, 0,25 % Tebuconazol und 0,05 % polymeres Betain. Das Wasser aus der Reinigung von Arbeitsgeräten darf nicht in den Boden oder in Oberflächengewässer gelangen.</p>	Tauchen	3-5 Minuten	Lieferviskosität	<p><b>Untere Temperaturgrenze bei Verarbeitung und Trocknung:</b> +5° C (Umluft und Untergrund)</p> <p><b>Trockenzeit bei Normklima (+20°C, 60 % rel. Luftfeuchtigkeit):</b> Griffest nach ca. 30 Minuten. Mit wasserbasierten Systemen überstreichbar nach 6 Stunden, mit lösemittelhaltigen Systemen überstreichbar nach 12 Std. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit oder schwach saugende Hölzer verlängern die Durchtrocknungszeit</p> <p><b>Beschichtungsaufbau:</b> Siehe Rückseite.</p> <p><b>Wichtige Verwendungshinweise:</b> Bei der Verwendung persönliche Schutzkleidung tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Bei der Anwendung des Produktes z.B. Streichen ist durch eine geeignete Abdeckung (Folien, Planen) dafür Sorge zu tragen dass keine direkten Einträge des Mittels (Abtropfverluste) in den Boden erfolgen. Behandelte Hölzer sind bis zur vollständigen Trocknung auf undurchlässigem Untergrund zu lagern, um Eintrag in das Erdreich, Grundwasser oder Gewässer zu vermeiden. Produkt grundsätzlich nicht für die Behandlung von Holzoberflächen in Aufenthaltsräumen verwenden, ausgenommen hiervon sind die Innenseiten von Fenstern und Außentüren. Nicht anzuwenden bei Holz das bestimmungsgemäß in direktem Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln steht. Holz für Bienenkästen, in Sauna-Anlagen und im Innern von Gewächshäusern <b>nicht</b> mit Juwel Imprägniergrund WBS behandeln. Biozide sicher verwenden! Nur nach Gebrauchsanweisung und nur dann verwenden wenn Holzschutzmaßnahmen vorgeschrieben oder im Einzelfall erforderlich sind. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Verunfallten versorgen und für Frischluftzufuhr sorgen. Detaillierte, sicherheitsrelevante Produktaussagen dem EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen.</p> <p><b>Zugelassene Anwendung:</b> Verwendung gegen holzzerstörende Pilze und holzfärbende Pilze, vorbeugend.</p> <p><b>Erfüllt die VOC-Richtlinien:</b> EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/f-Wb): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält weniger als 130 g/l VOC. <b>GISCODE:</b> HSW10</p> <p><b>Registrierung gemäß Biozidrichtlinie (98/8EG):</b> BAuA-Reg.-Nr. N-119976</p>
Tauchen				
3-5 Minuten				
Lieferviskosität				

# Juwel Imprägniergrund WBS Beschichtungsaufbau

Generell gilt: Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte siehe BFS-Merkblatt Nr. 18), sauber, frei von Trennmitteln und tragfähig sein. Verwitterte Holzoberflächen abschleifen.

Beim Untergrund, der Verarbeitung und dem Beschichtungsaufbau ist die VOB Teil C DIN 18363 zu beachten.

<b>Grundbeschichtung</b> als Erstbeschichtung (unbeschichtete Untergründe) Untergründe		Außenflächen Grundbeschichtung
Untergrundvorbereitung		Grundbeschichtung
Holz: Nadelholz (Holzfeuchte bis max. 15 %)	Gründlich reinigen, ggf. anschleifen und Schleifstaub sorgfältig entfernen. Fehlstellen mit Holzkitt oberflächenbündig verfüllen und bearbeiten.	Juwel-Imprägniergrund WBS allseitig vor dem Einbau, unverdünnt satt aufbringen.
<b>als Renovierungsbeschichtung auf nicht intakten Beschichtungen</b> Untergründe		Untergrundvorbereitung Grundbeschichtung
Dispersionsfarben Lacke und Lasuren	Restlos entfernen bis auf den tragfähigen Untergrund.	Juwel-Imprägniergrund WBS allseitig vor dem Einbau, unverdünnt satt aufbringen.
<b>Zwischen- und Schlussbeschichtung</b> Mit geeigneten IMPARAT Werkstoffen.		