

Tiefgrund-TB

Farblose, lösemittelhaltige Grundierung für außen mit großer Eindringtiefe für saugfähige mineralische Untergründe. Zur Verfestigung feinporöser Untergründe und an der Oberfläche sandender Putze. Alkali-resistent, wetterbeständig, frostunempfindlich.

<p>Farbton / Gebinde: Farblos / 10 l, 2,5 l,</p> <p>Bindemittel: Polymerisatzharz</p> <p>Dichte: 0,80 g / cm³</p> <p>Verarbeitung: Streichen.</p> <p>Verbrauch: Ca. 150 – 300 ml/m², je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes. Genauere Verbrauchsmengen durch Probebeschichtung ermitteln.</p>	<p>Untere Temperaturgrenze bei Verarbeitung und Trocknung: ≥ 0 ° C (Umluft und Untergrund).</p> <p>Trockenzeit bei Normklima (+20°C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit): Überarbeitbar nach ca. 24 Stunden. Bei kühler und/oder feuchter Witterung entsprechend längere Trockenzeit einhalten.</p> <p>Reinigung der Werkzeuge: Mit Terpentin-Ersatz.</p> <p>Lagerung: Kühl und trocken. Nicht neben Wärmequellen lagern. Anbruchgebände gut verschließen.</p> <p>Wichtige Verwendungshinweise: Der Untergrund muss trocken und eisfrei sein. Nicht unter direkter Sonneneinwirkung oder auf sehr warmen Untergründen verarbeiten. Nicht auf WDV-Systemen mit Polystyrol-Dämmplatten einsetzen. Um Lösemittelschlüsse zu vermeiden, muss vor der nachfolgenden Beschichtung Tiefgrund-TB vollständig durchgetrocknet sein. Darf nach Trocknung keinen glänzenden Film bilden.</p> <p>Sicherheitshinweise: Detaillierte, sicherheitsrelevante Produktaussagen dem EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen.</p> <p>Erfüllt die VOC-Richtlinien: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/h-Lb): 750 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 698 g/l VOC.</p> <p>GISCODE: M-GF03</p>
---	---