

MP Multiprimer

Universalgrundierung für innen. Für glatte nicht saugfähige Untergründe, saugfähige poröse Untergründe, Holzwerkstoffe, Trockenestriche, als Zwischengrundierung bei Spachtelungen bis 5 mm. Das Produkt ist auf Fußbodenheizung einsetzbar.

Wasserverdünnbares Konzentrat, lösemittelfrei.

Farbton / Gebinde:	Weiß / 10 kg	Untere und obere Temperaturgrenze bei Verarbeitung und Trocknung: + 15° C bis + 25° C (Umluft und Untergrund).	
Bindemittel:	Styrol-Acrylatcopolymer Dispersion	Trockenzeit bei Normklima (+20°C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit): Bei kühler und/oder feuchter Witterung entsprechend längere Trockenzeit einhalten.	
Dichte:	1,02 g / cm³	Reinigung der Werkzeuge: Mit Wasser.	
Verarbeitung:	Vor Gebrauch aufschütteln. Je nach Anwendungsbereich verdünnen und sorgfältig mischen. Gleichmäßig ohne Pfützenbildung durch Streichen oder Rollen auf den vorbereiteten Untergrund auftragen.	Lagerung: Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebände gut verschließen. Ca. 15 Monate lagerstabil im originalverschlossenen Gebinde.	
Verbrauch:	Ca. 50 - 150 g/m² Konzentrat. Genaue Verbrauchsmengen durch Probebeschichtung ermitteln.		
Bei Spachtelung mit zementären Spachtelmassen:			
Untergrund	Verdünnung	maximale Spachtelstärke	Trockenzeit
saugfähige Zementestriche	1:2	10 mm	0,5 h
Calciumsulfatgebundene Estriche (Anhydrit)	1:1	10 mm	15 h
Trockenestriche	1:1	10 mm	15 h
Dichte Untergründe, keramische Fliesen	unverdünnt	10 mm	4 - 6 h
Gussasphalt	unverdünnt	5 mm	4 - 6 h
Holzwerkstoff	unverdünnt	10 mm	15 h
bei Spachtelung mit calciumsulfatgebundenen Spachtelmassen:			
saugfähige Zementestriche	1:2	10 mm	15 h
Calciumsulfatgebundene Estriche	1:1	10 mm	1 h
Trockenestriche	1:1	10 mm	1 h
dichte Untergründe, keramische Fliesen,	unverdünnt	10 mm	15 h
Gussasphalt	unverdünnt	8 mm	15 h
Holzwerkstoff	unverdünnt	10 mm	15 h
Zur Zwischengrundierung von zementären, selbstverlaufenden oder standfesten Spachtelmassen bei deren mehrschichtigen Verlegungen muss die erste Spachtelschicht durchgetrocknet sein. Die Zwischengrundierung erfolgt mit einer Verdünnung von 1:5 mit Wasser!			
		Wichtige Verwendungshinweise: Der Untergrund muss eine ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit, Formstabilität druck und zugfest, dauer trocken, riss- und staubfrei, eben, frei von haftungsmindernden Schichten sein. Haftungsmindernde Schichten, alte Werkstoffreste sind gemäß den Vorgaben der DIN 18365 durch geeignete mechanische Maßnahmen zu entfernen. Ggf. sind Bedenken anzumelden. Alte festliegende Nutzböden, wie keramische Fliesen, sind mit dafür geeignetem Grundreiniger professionell zu reinigen und nach Trocknung matt zu schleifen. Risse oder Fugen sind mit Vergussmassen fachgerecht zu verschließen. Nicht einsetzbar auf Steinholz- und Magnesiaestrichen, Holzwerkstoffen und dichten Untergründen in Verbindung mit gipsgebundenen Spachtelmassen, auf Terrazzo, Steinböden, Naturstein, unter 1-K und 2-K Reaktivklebstoffen. Sicherheitshinweise: Detaillierte, sicherheitsrelevante Produktaussagen dem EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen. GISCODE: D1 GEV-EMICODE EC 1 Plus „sehr emissionsarm“	