



## Marine Ionex Korrosionsschutzgrund

High solid Korrosionsschutzgrundierung, zinkphosphathaltig, matt, lösemittelhaltig.  
Elektrostatisch einstellbar.

### Allgemeine Daten:

Schwerentflammbar gemäß EG-Baumusterprüfungsberechtigung, Zulassungs-Nr. 116.494

Universell einsetzbare Grund und Zwischenbeschichtung auf Stahl und Altbeschichtungen.

### Produkteigenschaften:

Schnelltrocknend, gute Haftungseigenschaften auch auf Hartkunststoffen und NE-Metallen (ausgenommen Zink). Dauerhafte Witterungsstabilität nur mit geeigneten 1K-Schlussbeschichtungen wie z.B. Marine Coating.

Farbtöne: weiß, rotbraun, grau	Verbrauch: (theoretisch, farbtonabhängig): ca. 150 g/m² bei 50µm dft ca. 100 ml/m² bei 50µm dft Minimum dft: 50µm	Verarbeitung: Rollen, Streichen, Spritzen	Gebindegrößen: 750ml, 2,5l, 10L
Bindemittelbasis: Alkydharz	Glanzgrad: matt	Verdünnung: IMparat Kunsthärzverdünnung	Temperaturbeständigkeit: Max. 80°C
Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss tragfähig, trocken, Staub- und fettfrei sein. Schadstellen sind gem. DIN EN ISO 12944-4 vorzuarbeiten. Mind. ST2 in der Vorbereitung.	Objekt und Umgebungsbedingungen: Luft und Objekttemperatur sollten sich im Bereich von +10°C bis +30°C bewegen. Rel. Luftfeuchtigkeit max. 85%. Die Objekttemperatur muss mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.	Trockenzeiten bei Normklima (+20°C 65% rel. Luftfeuchte): Staubtrocken: ca. 15 Minuten Grifffest: ca. 1 Stunde Überstreichbar: ca. 1 Stunden Voll belastbar: 7 Tage	Anstrichempfehlung: 1-2x Marine Ionex Haftgrund 50µm dft je Anstrich 1x Marine Coating 30µm dft  Alternativ für Decksflächen: 1-2x Gussoment antislip 80µm dft je Anstrich anstatt Marine Coating
<b>Applikationsdaten:</b>	Luft Hochdruck: Spritzdruck: 3-4 bar Düsengröße: 1,5-1,8 mm Spritzgänge: 1-2 Verdünnung: max. 10%	Airless: Spritzdruck: 120-180 bar Düsengröße: 0,013-0,021 inch Spritzgänge: 1 Verdünnung: max. 5%	Erigiebigkeit: (theoretisch, farbtonabhängig): ca. 6,7 m²/kg bei 50µm dft ca. 10 m²/l bei 50µm dft
Dichte (+20°C): ca. 1,5 g/ml (farbtonabhängig)	Viskosität (+20°C): thixotrop	Festkörpervolumen ca. 50% (farbtonabhängig)	VOC Gehalt: ca. 380 g/L (farbtonabhängig)
Lagerung/Haltbarkeit: Kühl und trocken lagern, Haltbarkeit in original verschlossenen Gebinden ca. 12 Monate	Werkzeugreinigung: IMparat Kunsthärzverdünnung		Hinweise: Detaillierte, sicherheitsrelevante Produktaussagen bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.