



Universalprimer Rapid

Korrosionsschutzgrundierung, zinkphosphathaltig, schnelltrocknend, lösemittelhaltig.
Elektrostatisch einstellbar.

Allgemeine Daten:

Universell einsetzbare Grund und Zwischenbeschichtung auf Stahl und Altbeschichtungen.

Produkteigenschaften:

Sehr schnelle Trocknung, exzellente Haftung, gute Haftungseigenschaften auch auf verzinkten Untergründen und auf Aluminium. Mit 1K- und 2K- Systemen überarbeitbar. Dauerhafte Witterungsstabilität nur mit geeigneten Schlussbeschichtungen wie z.B. Industrie Coating oder 2K PUR Acryl Deckbeschichtung.

Farbtöne: weiß, rotbraun, grau RAL, NCS	Verbrauch: (theoretisch, farhtonabhängig): ca. 132 g/m ² bei 50µm dft ca. 95 ml/m ² bei 50µm dft Minimum dft: 50µm	Verarbeitung: Rollen, Streichen, Spritzen	Gebindegrößen: 2,5L / 10L
Bindemittelbasis: Alkydharz	Glanzgrad: matt	Verdünnung: Spezialverdünnung V16	Temperaturbeständigkeit: Max. 80°C (kurzzeitig)
Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss tragfähig, trocken, Staub- und fettfrei sein. Schadstellen sind gem. DIN EN ISO 12944-4 vorzubereiten. Mind. ST2 in der Vorbereitung.	Objekt und Umgebungsbedingungen: Luft und Objekttemperatur sollten sich im Bereich von +10°C bis +30°C bewegen. Rel. Luftfeuchtigkeit max. 85%. Die Objekttemperatur muss mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.	Trockenzeiten bei Normklima (+20°C 65% rel. Luftfeuchte): Staubtrocken: ca. 10 Minuten Griffest: ca. 1 Stunde Überstreichbar mit 1K: ca. 30 Minuten Überstreichbar mit 2K: ca. 1 Stunde Voll belastbar: 7 Tage	Anstrichempfehlung: 1-2x Universalprimer Rapid 50µm dft je Anstrich 1-2x Industrie Coating 50µm dft je Anstrich Alternative 2K-Schlussbeschichtung: 1-2x 2K-PUR Acryl Deckbeschichtung 50µm dft je Anstrich
Applikationsdaten:	Luft Hochdruck: Spritzdruck: 3-4 bar Düsengröße: 1,5-1,8 mm Spritzgänge: 1-2 Verdünnung: max. 10%	Airlless: Spritzdruck: 120-180 bar Düsengröße: 0,013-0,021 inch Spritzgänge: 1 Verdünnung: max. 5%	Ergiebigkeit: (theoretisch, farhtonabhängig): ca. 7,6 m ² /kg bei 50µm dft ca. 11 m ² /l bei 50µm dft
Dichte (+20°C): ca. 1,45 g/ml (farhtonabhängig)	Viskosität (+20°C): thixotrop	Festkörpervolumen: ca. 55% (farhtonabhängig)	VOC Gehalt: ca. 580 g/L (farhtonabhängig)
Lagerung/Haltbarkeit: Kühl und trocken lagern, Haltbarkeit in original verschlossenen Gebinden ca. 12 Monate	Werkzeugreinigung: Imparat Spezialverdünnung V16		Hinweise: Detaillierte, sicherheitsrelevante Produktaussagen bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.