



# Containerlack

## Deckbeschichtung auf Alkydharzbasis

### Allgemeine Daten:

Universell einsetzbare Schlussbeschichtung, elektrostatisch einstellbar.

### Anwendungsbereiche:

Stahl- und Behälterbau, Krananlagen, Transportcontainer, allgemeine Industrie.

### Produkteinenschaften:

Schnelltrocknend, gute Haftung auf Altbeschichtungen, hohes Deckvermögen.

<b>Farbtöne:</b> RAL NCS	<b>Verbrauch:</b> (theoretisch, farbtonabhängig): ca. 185 g/m <sup>2</sup> bei 80µm dft ca. 154 ml/m <sup>2</sup> bei 80µm dft Minimum dft: 50µm	<b>Verarbeitung:</b> Rollen, Streichen , Spritzen	<b>Gebindegrößen:</b> 2,5L, 10L, 20L
<b>Bindemittelbasis:</b> Alkydharz	<b>Glanzgrad:</b> Seidenglänzend	<b>Verdünnung:</b> Imparat Spezialverdünnung V16	<b>Temperaturbeständigkeit:</b> Max. 80°C (kurzzeitig)
<b>Untergrundvorbereitung:</b> Der Untergrund muss tragfähig, trocken, Staub- und fettfrei sein. Schadstellen sind gem. DIN EN ISO 12944-4 vorzuarbeiten. Mind. ST2 in der Vorbereitung.	<b>Objekt und Umgebungsbedingungen:</b> Luft und Objekttemperatur sollten sich im Bereich von +10°C bis +30°C bewegen. Rel. Luftfeuchtigkeit max. 85%. Die Objekttemperatur muss mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.	<b>Trockenzeiten bei Normklima (+20°C 65% rel. Luftfeuchte):</b> Staubtrocken: ca. 60 Minuten Grifffest : ca. 4 Stunden Überstrichbar: ca. 5 Stunden Voll belastbar: 7 Tage	<b>Anstrichempfehlung:</b> 1-2x Industriegrund, 50µm dft je Anstrich <b>1-2x Containerlack, 80µm dft je Anstrich</b> Alternative Grundbeschichtung: 1-2x Universalprimer Rapid, 50µm dft je Anstrich
<b>Applikationsdaten:</b>	<b>Luft Hochdruck:</b> Spritzdruck: 3-4 bar Düsengröße: 1,5mm Spritzgänge: 1-2 Verdünnung: max. 15%	<b>Airless:</b> Spritzdruck: 120-180bar Düsengröße: 0,011-0,021 inch Spritzgänge: 1-2 Verdünnung: max. 5%	<b>Ergiebigkeit:</b> (theoretisch, farbtonabhängig): ca. 5,4 m <sup>2</sup> /kg bei 80µm dft ca. 6,5 m <sup>2</sup> /l bei 80µm dft
<b>Dichte (+20°C):</b> ca. 1,2 g/ml (farbtonabhängig)	<b>Viskosität (+20°C):</b> thixotrop	<b>Festkörpervolumen:</b> ca. 52% (farbtonabhängig)	<b>VOC Gehalt:</b> ca. 471 g/L (farbtonabhängig)
<b>Lagerung/Haltbarkeit:</b> Kühl und trocken lagern, Haltbarkeit in original verschlossenen Gebinden ca. 12 Monate	<b>Werkzeugreinigung:</b> Imparat Spezialverdünnung V16		<b>Hinweise:</b> Detaillierte, sicherheitsrelevante Produktaussagen bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

IMPARAT Farbwerk Iversen & Mähl GmbH & Co. KG, 21504 Glindé / Hamburg, Tel. 040 / 72 77 08 - 700, Fax 040 / 72 77 08 - 299, [www.imparat.de](http://www.imparat.de). Diese IMPARAT-Information wurde nach dem neuesten Stand der Technik und den uns vorliegenden Erfahrungen zusammengestellt. Sie soll den Verarbeiter bei der Auswahl der geeigneten Werkstoffe und deren fachgerechter Anwendung unterstützen. Die hier gemachten Angaben befreien den Verwender nicht von der eigenverantwortlichen Prüfung des Materials auf Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Berücksichtigung der objektbezogenen Gegebenheiten. Bei Neuauflage verliert diese Information ihre Gültigkeit.

Stand: 05/2023