



Marathonit 2K EP Uniprimer

2K Korrosionsschutzgrundierung und Haftvermittler auf Epoxidharzbasis

Allgemeine Daten:

Korrosionsschutzgrundierung und Haftvermittler für kritische Untergründe

Anwendungsbereiche:

Anwendung auf fast allen Untergründen möglich, sogar Fliesen

Produkteigenschaften:

Exzellente Haftung auf kritischen Untergründen

Farbtöne: Weiß	Verbrauch: (theoretisch) ca. 122 g/m ² bei 40µm dft ca. 82 ml/m ² bei 40µm dft Minimum dft: 40µm	Verarbeitung: Rollen, Streichen, Spritzen Vor der Verarbeitung Stamm und Härter zusammenfügen und mit geeignetem Rührwerk gut homogen rühren.	Gebindegrößen: 1kg, 3kg, 12kg (jeweils Kombigebinde)
Bindemittel: Epoxidharz	Glanzgrad: seidenmatt	Verdünnung: IMparat Spezialverdünnung V16	Temperaturbeständigkeit: Max. 80°C (kurzzeitig)
Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss tragfähig, trocken, Staub- und fettfrei sein. Schadstellen sind gem. DIN EN ISO 12944-4 vorzuarbeiten. Mind. St 2 in der Vorbereitung bzw. sweepen oder strahlen.	Objekt und Umgebungsbedingungen: Luft und Objekttemperatur sollten sich im Bereich von 10°C bis+30°C bewegen. Relative Luftfeuchtigkeit max. 85%. Die Objekttemperatur muss mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.	Trockenzeiten bei Normklima (+20°C 65% rel. Luftfeuchte): Staubtrocken: ca. 1 Stunde Überstrichbar: ca. 5 Stunden max. 72 Stunden (anschließend Zwischenschliff erforderlich) Voll belastbar: ca. 7 Tagen	Anstrichempfehlung: 1x Marathonit 2K EP Uniprimer, 40µm dft je Anstrich 1-2x Marathodur 2K PUR Acryl Deckbeschichtung, 50µm dft je Anstrich
Applikationsdaten:	Luft Hochdruck: Spritzen druck: 3-4 bar Düsengröße: 1,2-1,5 mm Spritzzüge: 1-2 Verdünnung: max. 5%	Airless: Spritzen druck: 120-180 bar Düsengröße: 0,013-0,018 inch Spritzzüge: 1 Verdünnung: max. 5%	Mischungsverhältnis: 5:1 nach Gewicht mit Härter für Marathonit Topzeit: ca. 8 Stunden bei 20°C Vorreaktionszeit: ca. 10min. bei 20°C
Dichte (+20°C): ca. 1,5 g/ml	Viskosität (+20°C): Thixotrop	Festkörpervolumen: ca. 49%	Ergiebigkeit: (theoretisch) ca. 8,2 m ² /kg bei 40µm dft ca. 12,3 m ² /l bei 40µm dft
Lagerung/Haltbarkeit: Kühl und trocken lagern, Haltbarkeit in original verschlossenen Gebinden ca. 12 Monate	VOC Gehalt: ca. 443 g/l	Werkzeugreinigung: IMparat Spezialverdünnung V16	Hinweise: Detaillierte, sicherheitsrelevante Produktaussagen bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.