



Marathodur 2K PUR Klarsiegel Aqua

Wässrige 2K Fußbodenversiegelung auf Polyurethanbasis

Allgemeine Daten:

2K PUR-basierte, wasserbasierende, farblose Kopfversiegelung für Bodenbeschichtungen

Anwendungsbereiche:

Versiegelung der IMPARAT 2K Bodendeckbeschichtung, Fixierung von eingebrachten Zuschlagstoffen

Produkteigenschaften:

Strapazierfähig, UV stabil, wasserverdünnbar, glänzend

Farbtöne: Farblos	Verbrauch: (theoretisch) ca. 139 g/m ² bei 50µm dft ca. 139 ml/m ² bei 50µm dft	Verarbeitung: Rollen, Streichen Vor der Verarbeitung Stamm und Härter zusammenfügen und mit geeignetem Rührwerk gut homogen rühren.	Gebindegrößen: 5kg Kombigebinde
Bindemittel: Polyurethan	Glanzgrad: Glänzend	Verdünnung: Wasser	Temperaturbeständigkeit: ---
Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss tragfähig, trocken, Staub- und fettfrei sein. Zementschlämme und Sinterschichten sind vor der Beschichtung zu entfernen.	Objekt und Umgebungsbedingungen: Luft und Objekttemperatur sollten sich im Bereich von 10°C bis +30°C bewegen. Relative Luftfeuchtigkeit max. 85%. Die Objekttemperatur muss mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.	Trockenzeiten bei Normklima (+20°C 65% rel. Luftfeuchte): Staubtrocken: ca. 1,5 Stunden Überstreichbar: ca. 4 Stunden Begehbar: ca. 24 Stunden Voll belastbar: ca. 7 Tagen	Anstrichempfehlung: 1x Marathopact 2K EP Betongrundierung 1x Kratzspachtelung mit Marathopact 2K EP Betongrundierung abgemischt mit Quarzsand 0,4-0,8mm, MV:1:2,8-3,5 2x Marathopox 2K EP Bodenbeschichtung Aqua 1-2x Marathodur 2K PUR Klarsiegel Aqua
Applikationsdaten:	Böden müssen gegen aufsteigende Feuchte isoliert sein. Die max. Ausgleichsfeuchte darf 4 CM% dauerhaft nicht überschreiten. Beton und Estrichflächen müssen vollflächig abgebunden sein.	Bei ungleichmäßiger Verdünnungszugabe kann es zu Farbtondifferenzen kommen.	Mischungsverhältnis: 10:1,5 nach Gewicht mit Härter für Marathodur PUR Klarsiegel Topfzeit: ca. 2,5 Stunden bei 20°C Vorreaktionszeit: ca. 5 Minuten bei 20°C
Dichte (+20°C): ca. 1,0 g/ml	Viskosität (+20°C): Thixotrop	Festkörpervolumen: ca. 36%	Ergiebigkeit: (theoretisch) ca. 7,2 m ² /kg bei 50µm dft ca. 7,2 m ² /l bei 50µm dft
Lagerung/Haltbarkeit: Kühl und trocken lagern, Haltbarkeit in original verschlossenen Gebinden ca. 12 Monate	VOC Gehalt: 0 g/l	Werkzeugreinigung: Wasser	Hinweise: Detaillierte, sicherheitsrelevante Produktaussagen bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.