



SCANDIPAIN ACRYL FEINSPACHTEL

DER MODERNE FEINE ACRYLSPACHTEL FÜR PORENFREIE UND GLATTE OBERFLÄCHE.

ÜBER DAS PRODUKT

SCANDIPAIN ACRYL FEINSPACHTEL ist ein schnell trocknender, besonders feinkörniger Spachtel auf Wasserbasis für Putz, Holz, Beton und Metall.

Erzeugt eine porenfreie und glatte Oberfläche und kann bei Bedarf in Schichten verarbeitet werden. Für innen und außen.

Sehr leicht zu schleifen.

VORTEILE:

- Der bewährte Klassiker
- Beste Arbeitseigenschaften seiner Klasse
- Leicht ziehbar, exzellente Schleifbarkeit
- TiO₂ frei, hochweiß
- Auf Wasserbasis, kein Geruch
- Sehr feinkörnig
- Gutes Füllvermögen
- Für Putz, Holz, Beton und Metall
- Für innen und außen

SCANDIPAIN GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 769 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com
© SCANDIPAIN GmbH & Co KG



SCANDIPAIN ACRYL FEINSPACHTEL

DER MODERNE FEINE ACRYLSPACHTEL

SCANDIPAIN ACRYL FEINSPACHTEL ist ein schnell trocknender, besonders feinkörniger Spachtel auf Wasserbasis für Putz, Holz, Beton und Metall.

Erzeugt eine porenfreie und glatte Oberfläche und kann bei Bedarf in Schichten verarbeitet werden. Für innen und außen.

Sehr leicht zu schleifen.

ANWENDUNGSBEREICH

SCANDIPAIN ACRYL FEINSPACHTEL ist geeignet zum Glätten von porigen Untergründen, zur Vorbereitung von Lackierarbeiten für innen, auf Holz, Putz und Beton. Eisenteile vorher mit Rostprimer behandeln. Für außen zum Ausbessern vor dem Anstrich.

FARBTON

Weiss

INHALT

400 g weiche Kunststofftube
1,3 kg weiche Kunststofftube

BINDEMITTEL

PVA-sampolymer und Alkyd

DICHE

Ca 1,8 kg/Liter

FESTKÖRPERGEHALT

Cirka 78 %

KORNGRÖSSE

Maximal 0,03 mm

LAGERUNG

Ungeöffnet circa 1 Jahr, kühl aber frostfrei lagern.
Angebrochene Gebinde gut verschließen.

LÖSEMITTEL

Wasser

MATERIALVERBRAUCH

Cirka 0,5 Liter/m² bei 0,5 mm Schichtdicke.

REINIGUNG

Spritzer mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte mit Wasser oder SCANDIPAIN PAINTER'S WIPES reinigen.

SICHERHEITSCODE

MAL 00-1

SCHICHTDICKE

Maximal 0-5 mm

TROCKENZEIT

Cirka 30 Minuten je nach Auftragstärke trocken, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Nach circa 1-2 Stunden überstreichbar, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Luft und Untergrundstemperatur nicht unter +5°C.

PRODUKT-CODE

M-DFO 1

ARTIKELNUMMER

200-001-01	400g
200-001-03	1,3kg



VERARBEITUNGSHINWEIS

SCANDIPAIN ACRYL FEINSPACHTEL wird bei einer Mindesttemperatur von +5° C aufgetragen. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Saugende Untergründe, unbehandeltes Holz und Stahl zuerst grundieren. Maximale Schichtdicke 2 mm. Die gespachtelten Flächen werden vor dem malen oder tapezieren mit Schleifpapier, Körnung 100 – 120, geschliffen. Beim schleifen über Schulterhöhe, empfehlen wir das tragen von Schutzbrillen. Vor dem Anstreichen oder Tapezieren geschliffene Flächen entstauben.

SICHERHEITSHINWEISE:

Detaillierte, sicherheitsrelevante Produktaussagen dem EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

HINWEISE

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen.

Da die Arbeitsbedingungen und handwerklichen Fähigkeiten des Verbrauchers außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir keine Verantwortung für die mit diesem Produkt erzielten Resultate übernehmen. Bei der Veröffentlichung einer neuen Version, verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit!