



WDVS-KLEBERSCHAUM

Produktbeschreibung:

SCHWEPA WDVS-KLEBERSCHAUM ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger PU-Klebeschäum für die Verklebung von EPS-Hartschaumplatten mit Zulassung Z-33.9-1421 in den SCHWEPA-WDV-Systemen.

Eigenschaften:

SCHWEPA WDVS-KLEBERSCHAUM ist lösemittelfrei und zeichnet sich durch eine schnelle Aushärtung, geringe Nachexpansion, hervorragende Formstabilität und ausgezeichnete Haftung auf vielen mineralischen Untergründen aus. Schwer entflammbar B1 in den SCHWEPA WDV-Systemen.

Zusammensetzung:

SCHWEPA WDVS-KLEBERSCHAUM enthält Diphenylmethan-4,4-Diisocyanat, Isomeren und Homologen.

Anwendungsgebiet:

SCHWEPA WDVS-KLEBERSCHAUM eignet sich für die Verklebung von EPS-Dämmplatten gemäß Zulassung. Nicht geeignet zum Nachschäumen offener Fugen im Dämmstoff.

Materialverbrauch:

zum Kleben: ca. 160 - 200 ml/m² ca. 4 - 5 m²/Dose* 800 ml/Dose

* Je nach Untergrund

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, absolut trocken, fest, tragfähig sowie frei von haftmindernden Rückständen und losen Teilen sein. Partielle Unebenheiten bis 1 cm beim geklebten und 2 cm beim geklebten/gedübelten WDV-System dürfen mit dem SCHWEPA WDVS-KLEBERSCHAUM ausgeglichen werden.

Auf die Dose geeignete Klebepistole wie die SCHWEPA Metallpistole fest aufschrauben und danach ca. 25 Mal gut schütteln. Nach längeren Unterbrechungen das Schütteln wiederholen. Mit der Stellschraube an der Pistole den Klebestrang auf ca. 30 mm Durchmesser einstellen. Die Pistole bei der Applikation möglichst senkrecht nach unten halten und den SCHWEPA WDVS-KLEBERSCHAUM in einer umlaufenden Wulst mit eingeschlossenem M oder W auf die Dämmplatte auftragen. Im angedrückten Zustand muß der Klebeflächenanteil mindestens 40 % betragen. Zwischen Pistolendüse und Dämmplatte ist während dem Aufsprühen ein Abstand von ca. 1 - 2 cm einzuhalten. Kurz warten und je nach Witterung innerhalb von ca. 8 Minuten (Temperatur und Luftfeuchte haben einen großen Einfluß) die Dämmplatte leicht (nicht klopfen!) an die Außenwand andrücken, sodass eine möglichst geringe Kleberschichtdicke kleiner 10 mm erreicht wird. Von unten nach oben arbeiten und die Dämmplatten an der Gebäudecke versetzt kleben. Die verlegten Dämmplatten sollten innerhalb von ca. 5 bis 10 Minuten mit einer langen Wasserwaage/Richtlatte nachjustiert werden, um eventuelle Nachexpansionen des Klebeschaums zu korrigieren. Bei Unterbrechungen/Arbeitspausen sollten die zuletzt verlegten Dämmplatten fixiert werden.

Unbedingt mit Schutzhandschuhen und Schutzbrille arbeiten. Die Sicherheitsratschläge sind unbedingt zu beachten.

Technische Daten:

Schaumfarbe:	grün	Haftzugfestigkeit:	> 0,08 N/mm ²
Dichte:	12 - 16 kg/m ³	Wärmeleitfähigkeit:	ca. 0,03 W/mK

Technisches Merkblatt



Lagerung:

Kühl, trocken und frostfrei bei Temperaturen zwischen +10 und 20 °C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Dosen müssen stehend gelagert werden. Im gut verschlossenen Originalgebinde 12 Monate haltbar.

Lieferform:

In Dosen a 800 ml

Artikel-Nr. 00103260

12 Dosen/Karton

Besonders zu beachten:

Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5 °C bzw. über +30 °C und zu erwartenden Nachfrösten. Die Dosentemperatur soll zwischen +15 °C und +25 °C betragen. Bei Bedarf Dose im kühlen oder warmen Wasser langsam auf optimale Temperatur bringen. Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben. Pistolenspitze nach Beendigung der Arbeiten mit SCHWEPA Pistolenreiniger sauber sprühen. Die Dose kann bei dicht schließenden Pistolen zur kurzfristigen Weiterarbeit in den folgenden Tagen auf der Dose verbleiben. Ansonsten nach dem Abschrauben bei noch gefüllten Dosen den Ventilkopf und das Schraubgewinde mit SCHWEPA Pistolenreiniger sauber sprühen. Den Pistolenreiniger auf die Pistole schrauben und solange in geeignetes Gefäß sprühen, bis aus der Pistole nur noch Pistolenreiniger tritt. Ausgehärteter SCHWEPA WDVS-KLEBERSCHAUM kann nur noch mechanisch entfernt werden.

Sicherheitsratschläge:

Gefahr! Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Gefahrenhinweise: Extrem entzündbares Aerosol | Verursacht Hautreizungen | Kann allergische Hautreaktionen verursachen | Verursacht schwere Augenreizung | Gesundheitsschädlich bei Einatmen | Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | Kann die Atemwege reizen | Kann vermutlich Krebs erzeugen | Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen | Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen | Vor Handhabung sämtliche Sicherheitsratschläge lesen und verstehen | Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen | Nicht in offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen / Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung | Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden | Freisetzung in die Umwelt vermeiden | Schutzhandschuhe/ Schutzbekleidung /Augenschutz/Gesichtsschutz tragen | Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen | BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen | BEI Exposition oder Verdacht: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen | Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen | Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen.

Entsorgung:

Kostenlose Entsorgung von sauberen, restentleerten Dosen durch das PDR-System. Infos siehe www.pdr.de.

Qualität/Hinweise:

Alle unsere Produkte werden im Labor ständig eigen- sowie fremdüberwacht. Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.

Technische Information WDVS-Kleberschaum: Stand 22.04.2020