

Skamol Smooth Plaster

	Wert	Einheit
Schüttdichte	1.200	kg/m ³
Maximale Betriebstemperatur	200	°C
Druckfestigkeit	CS II	
Absorption von Wasser	Klasse W0	
Wasserdampfdurchlässigkeit, μ	≤ 15	
Haftung	≥ 0,08	N/mm ² FP B
Wärmeleitfähigkeit (durchschnittlicher Tabellenwert; P=50%), $\lambda_{10 \text{ trocken}}$	0,33	W/mK
Allgemein		
Sackgröße	15	kg
Verbrauch, 2mm (pro Sack)	7,5	m ²
Haltbarkeit	12	Monate
Gießtemperatur	+5 bis +25	°C
Wasserzusatz (pro Sack)	5,5 bis 6,5	L
Klassifizierungsreaktion auf Feuer (EN 13501-1 + A1)	Klasse A1	
HS-Tarifnummer (Harmonisiertes Warenbeschreibungs- und Codierungssystem)	3824.50.90	
Farbe	Weiß	



Daten sind Durchschnittsergebnisse von Prüfungen, die unter Standard-Prozeduren durchgeführt wurden und Schwankungen unterliegen. Daten aus diesem Datenblatt werden in gutem Glauben als technischer Service geliefert und können sich ohne Vorankündigung ändern. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Revisionsnummer: 7.12.2023

Skamol DACH

Obenhauptstraße 7, 22335 Hamburg, Deutschland
Tel.: +49 1609 0353473

www.skamol.com

