

TREBITT MATT OLJEBEIS

Transparente wasserbasierte Alkydöl-Lasur für den Außenbereich

Anwendungsbereiche

TREBITT MATT OLJEBEIS ist eine wasserbasierte, transparente, dünn-schichtige Lasur für den Außenbereich. Das Produkt hat ein exklusives mattes Erscheinungsbild und enthält Wirkstoffe gegen Schimmel und Algen. Es ist geruchsarm und leicht zu verarbeiten. Eine Grundierung (auf weichem Holz) ist nicht erforderlich.



Eigenschaften

- Wasserbasiert
- Exklusives mattes Finish
- Erhältlich in mehreren transparenten Farben

Farbe

Transparente Farben gemäß der speziellen Trebitt Oljebeis Farbkarte. TREBITT MATT OLJEBEIS nicht ungetönt verarbeiten.

Glanz

matt

Verpackung

3 und 10 Liter

Technische Daten

Typ	Wasserbasierende transparente Holzlasur.
Feststoffgehalt	40 ± 2 Vol.%
Dichte	1,09 – 1,11 g/cm ³
Trocknung bei 23°C/50% RV	Die Trockenzeit ist immer von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Belüftung und aufgetragener Schichtstärke abhängig. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen wirken sich negativ auf die Trocknung aus.
Staubtrocken	Nach ca. 6 Stunden
Überstreichbar	Nach ca. 24 Stunden
Lagerung	Frostfrei lagern und transportieren

Verarbeitung

Verbrauch	6-9 m ² pro Liter (abhängig vom Untergrund)
Empfohlene Nassschichtdicke	Ca. 90–120 µm pro Schicht
Empfohlene Trockenschichtdicke	Ca. 40–50 µm pro Schicht
Applikationsmethoden	Pinzel, Rolle oder Spritzpistole
Verdünnung	Wasser
Holzfeuchtigkeit	maximal 18%
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5 °C

Verarbeitungshinweise

Vorbehandlung

- Schimmel, Algen und Moos mit JOTUN KRAFTVASK entfernen, anschließend gründlich mit Wasser nachspülen und trocknen lassen.
- Die Oberfläche muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein.
- Dieses Produkt nicht auftragen, wenn während der angegebenen Trockenzeit, Kondensat oder Regen zu erwarten ist.
- Schadhafte oder nicht tragfähige Flächen müssen durch Schleifen oder Bürsten vorbereitet werden.
- Oberflächenharz vorher entfernen.
- Neues Holz, das länger als sechs Wochen unbehandelt im Freien gelagert wurde, muss gründlich gereinigt werden (Schleifen oder Bürsten).

Um das beste Ergebnis zu erzielen, sollte neues Holz so bald wie möglich behandelt werden. Daher darf Holz niemals länger als etwa sechs Wochen unbehandelt im Freien gelagert werden.

Endbearbeitung

- Auf neuem, rohem oder imprägniertem Holz: 2–3 Schichten TREBITT MATT OLJEBEIS auftragen. Auf bereits behandeltem Holz: 1–2 Schichten.
- TREBITT MATT OLJEBEIS kann bei Bedarf mit den deckenden DEMIDEKK-Produkten überarbeitet werden.

Pflege

Wird TREBITT MATT OLJEBEIS als komplettes Lasursystem verwendet, die Oberfläche wie unter „Vorbereitung“ beschrieben behandeln und danach 1–2 Schichten TREBITT MATT OLJEBEIS auftragen. TREBITT MATT OLJEBEIS ist ein eingefärbtes, transparentes Produkt; das Erscheinungsbild verändert sich daher bei jeder zusätzlichen Schicht. Achten Sie bei Pflege und Überarbeitung auf eine sorgfältige Abgrenzung der Flächen, um ein ungleichmäßiges Aussehen zu vermeiden.

Sicherheitsinformationen

- Dämpfe/Sprühnebel nicht einatmen
- Dosen mit unterschiedlichen Produktionsnummern untereinander mischen, um Farb- bzw. Glanzunterschiede zu vermeiden
- Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden
- Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutz tragen
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Für weitere Informationen und die aktuellen Sicherheitsangaben das Sicherheitsdatenblatt beachten

Norway Coatings Int. BV | Vaalmuiden 9 | 1046 BV Amsterdam | T: +31 (0) 88 450 5400 | info@norwaycoatings.de | www.norwaycoatings.de

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Änderungen der Angaben behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor. Jegliche Haftung aufgrund der Angaben in diesem Datenblatt ist ausgeschlossen. Der Käufer ist verpflichtet, mit ihm üblicherweise zur Verfügung stehenden Mitteln zu prüfen, ob die gelieferten Produkte für den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Dieses technische Datenblatt verliert mit der Veröffentlichung einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.