

Dichte		kg/m ³	736
Durchstoßfestigkeit		kPa	1111
Zugspannung	MD	kN/m	28,0
	CD		12,7
Reißfestigkeit	MD	mN	3729
	CD		4443
Toleranz		%	3