

















<b>Technische Daten</b> <i>Technical data</i> <i>Caractéristiques techniques</i> <i>Dati tecnici</i>	<b>Eigenschaften</b> <i>Characteristics</i> <i>Caractéristiques</i> <i>Caratteristiche</i>	<b>Norm</b> <i>Standards</i> <i>Norme</i> <i>Norma</i>	<b>Einheit</b> <i>Unit</i> <i>Unité</i> <i>Unità</i>	<b>Klebevariante</b> 2,0 mm	
<p><b>Designböden</b>  <i>Design flooring /</i>  <i>Sols design /</i>  <i>Pavimenti vinilici</i>  <i>modulari LVT</i></p> <p><b>Klebevariante</b></p> <p>Transparente Nutzschicht            inkl. PU-Vergütung  <i>Transparent wear layer</i>  <i>incl. PU treatment</i>  <i>Couche d'usure transparente</i>  <i>traitement PU incl.</i>  <i>Strato di usura trasparente</i>  <i>incl. trattamento PU</i></p>  <p><b>Fotofilm (Holz/Stein)</b>  <i>Printed film layer (wood/stone)</i>  <i>Film décoratif (bois/pierre)</i>  <i>Strato dec. (legno/pietra)</i></p> <p><b>Stabilisierungsschicht</b>  <i>Stabilisation layer</i>  <i>Couche de stabilisation</i>  <i>Strato di stabilizzazione</i></p> <p><b>Trägermaterial PVC</b>  <i>Support layer PVC</i>  <i>Couche de fond PVC</i>  <i>Materiale di supporto PVC</i></p> <p><b>Designböden sind phthalatfrei!</b>  <i>Design floors are phthalate-free!</i>  <i>Les Sols Design sont sans phthalate !!</i>  <i>I pavimenti design sono privi di ftalato.</i></p> <p><b>Indoor Air Comfort Gold Zertifikat</b>  <i>Indoor Air Comfort Gold Certificate</i>  <i>certificat Indoor Air Comfort Gold</i>  <i>certificato Indoor Air Comfort Gold</i></p> <p><b>REACH</b></p>  EN 14041:2004 <p><small>* abhängig von Konzentration und Einwirkzeit / depending on concentration and time of exposure / dépend de la concentration et de la durée de contact / secondo concentrazione e durata</small></p>	<b>Belagsart</b> <i>Type of floorcovering</i> <i>Type de revêtement</i> <i>Tipo di rivestimento</i>	EN 649		PVC, heterogen <i>PVC, heterogeneous</i> <i>PVC, hétérogène</i> <i>PVC, eterogeneo</i>	
	<b>Oberflächenvergütung</b> <i>Surface treatment</i> <i>Traitement de surface</i> <i>Trattamento superficie</i>				
	<b>Flächengewicht</b> <i>Total weight</i> <i>Poids total</i> <i>Peso totale</i>		ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	ca. 3.500
	<b>Klassifizierung</b> <i>Classification</i> <i>Classements</i> <i>Classificazione</i>		EN 685		23, 32
	<b>Gesamtdicke</b> <i>Overall thickness</i> <i>Épaisseur totale</i> <i>Spessore totale</i>		EN 428	mm	2,0
	<b>Nutzschichtdicke</b> <i>Wear layer thickness</i> <i>Épaisseur couche d'usure</i> <i>Spessore strato di usura</i>		EN 429	mm	0,40
	<b>Gefaste Kanten</b> <i>Bevelled edges</i> <i>Lames chanfreinées</i> <i>Angoli smussati</i>				Microfase (Holzdekore) <i>Micro fiber (wood decors)</i> <i>Micro fibre (décors de bois)</i> <i>Microfibra (decori in legno)</i>
	<b>Resteindruck</b> <i>Residual indentation</i> <i>Poinçonnement résiduel</i> <i>Impronta residua</i>		EN 433	mm	≤ 0,1
	<b>Farbbeständigkeit</b> <i>Colour fastness</i> <i>Tenue à la lumière</i> <i>Tenuta dei colori</i>		ISO 105-B02 Methode A (DIN 53388/9)	Stufe <i>level</i> <i>degré</i> <i>livello</i>	≥ 6 bei künstl. Licht <i>≥ 6 artificial light</i> <i>≥ 6 lumière artificielle</i> <i>≥ 6 alla luce artificiate</i>
	<b>Brandverhalten</b> <i>Behaviour to fire</i> <i>Classement feu</i> <i>Comportamento al fuoco</i>		EN 13501-1		B <sub>fl</sub> -s1
	<b>Rutschhemmung</b> <i>Slip resistance</i> <i>Résistance au glissement</i> <i>Resistenza allo scivolamento</i>		DIN 51130 EN 13893		R9 DS
	<b>Trittschallverbesserung</b> <i>Impact sound reduction</i> <i>Bruits d'impact</i> <i>Riduzione impatto sonoro</i>		ISO 10140-3	dB	ca. 1
	<b>Wärmedurchlasswst.</b> <i>Thermal conductivity</i> <i>Conductibilité thermique</i> <i>Resistenza termica</i>		DIN 52612 EN 12667	m <sup>2</sup> k/w	0,09
	<b>Elektrost. Verhalten</b> <i>Electrostatic properties</i> <i>Charge électrostatique</i> <i>Comportamento elettrost.</i>		EN 1815	kV	< 2
	<b>Ableitwiderstand</b> <i>Vertical resistance</i> <i>Résistance électrique</i> <i>Resistenza elettrica</i>		EN 1081	Ohm	ca. 10 <sup>11</sup>
	<b>Chemikalienbest.</b> <i>Chemical resistance</i> <i>Substances chimiques</i> <i>Resistenza chimica</i>		EN 423		beständig* <i>resistant*</i> <i>résistant*</i> <i>resistente*</i>
<b>Verschleißgruppe</b> <i>Abrasion group</i> <i>Résistance à l'usure</i> <i>Gruppo usura</i>		EN 649		T	
<b>Stuhlrolleneignung</b> <i>Castor chair</i> <i>Sièges à roulettes</i> <i>Idoneità sedia a rotelle</i>		EN 425		ja, Typ W (EN 12529) <i>yes, type W (EN 12529)</i> <i>oui, typ W (EN 12529)</i> <i>sì, tipo W (EN 12529)</i>	
<b>Fußbodenheizung</b> <i>Underfloor heating</i> <i>Chauffage par le sol</i> <i>Riscaldamento a pavimento</i>		EN 1264		geeignet, max. 27 °C <i>suitable, max. 27 °C</i> <i>approprié, max. 27 °C</i> <i>adatto, max. 27 °C</i>	

<b>Technische Daten</b> <i>Technical data</i> <i>Caractéristiques techniques</i> <i>Dati tecnici</i>	<b>Eigenschaften</b> <i>Characteristics</i> <i>Caractéristiques</i> <i>Caratteristiche</i>	<b>Norm</b> <i>Standards</i> <i>Norme</i> <i>Norma</i>	<b>Einheit</b> <i>Unit</i> <i>Unité</i> <i>Unità</i>	<b>Klickversion</b> 4,5 mm	
<p><b>Designböden</b>  <i>Design flooring /</i>  <i>Sols design /</i>  <i>Pavimenti vinilici</i>  <i>modulari LVT</i></p> <p><b>Klickversion</b></p> <p>Transparente Nutzschicht  inkl. PU-Vergütung  <i>Transparent wear layer</i>  <i>incl. PU treatment</i>  <i>Couche d'usure transparente</i>  <i>traitement PU incl.</i>  <i>Strato di usura trasparente</i>  <i>incl. trattamento PU</i></p>  <p>Fotofilm (Holz/Stein)  <i>Printed film layer (wood/stone)</i>  <i>Film décoratif (bois/pierre)</i>  <i>Strato dec. (legno/pietra)</i></p> <p>Stabilisierungsschicht  <i>Stabilisation layer</i>  <i>Couche de stabilisation</i>  <i>Strato di stabilizzazione</i></p> <p>Trägermaterial PVC  <i>Support layer PVC</i>  <i>Couche de fond PVC</i>  <i>Materiale di supporto PVC</i></p> <p> <b>Designböden sind phthalatfrei!</b>  <i>Design floors are phthalate-free!</i>  <i>Les Sols Design sont sans phtalate !!</i>  <i>I pavimenti design sono privi di ftalato.</i></p> <p> <b>Indoor Air Comfort Gold Zertifikat</b>  <i>Indoor Air Comfort Gold Certificate</i>  <i>certificat Indoor Air Comfort Gold</i>  <i>certificato Indoor Air Comfort Gold</i></p> <p><b>REACH</b></p> <p>  EN 14041:2004</p> <p><small>* abhängig von Konzentration und Einwirkzeit / depending on concentration and time of exposure / dépend de la concentration et de la durée de contact / secondo concentrazione e durata</small></p>	Belagsart <i>Type of floorcovering</i> <i>Type de revêtement</i> <i>Tipo di rivestimento</i>	EN 649		PVC, heterogen <i>PVC, heterogeneous</i> <i>PVC, hétérogène</i> <i>PVC, eterogeneo</i>	
	Oberflächenvergütung <i>Surface treatment</i> <i>Traitement de surface</i> <i>Trattamento superficie</i>				
	Flächengewicht <i>Total weight</i> <i>Poids total</i> <i>Peso totale</i>	ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	ca. 7.910	
	Klassifizierung <i>Classification</i> <i>Classements</i> <i>Classificazione</i>	EN 685		23, 32	
	Gesamtdicke <i>Overall thickness</i> <i>Épaisseur totale</i> <i>Spessore totale</i>	EN 428	mm	4,5	
	Nutzschichtdicke <i>Wear layer thickness</i> <i>Épaisseur couche d'usure</i> <i>Spessore strato di usura</i>	EN 429	mm	0,40	
	Gefaste Kanten <i>Bevelled edges</i> <i>Lames chanfreinées</i> <i>Angoli smussati</i>				Microfase (Holzdekore) <i>Micro fiber (wood decors)</i> <i>Micro fibre (décors de bois)</i> <i>Microfibra (decori in legno)</i>
	Resteindruck <i>Residual indentation</i> <i>Poinçonnement résiduel</i> <i>Impronta residua</i>	EN 433	mm	≤ 0,1	
	Farbbeständigkeit <i>Colour fastness</i> <i>Tenue à la lumière</i> <i>Tenuta dei colori</i>	ISO 105-B02 Methode A (DIN 53388/9)	Stufe <i>level</i> <i>degré</i> <i>livello</i>	≥ 6 bei künstl. Licht <i>≥ 6 artificial light</i> <i>≥ 6 lumière artificielle</i> <i>≥ 6 alla luce artificiate</i>	
	Brandverhalten <i>Behaviour to fire</i> <i>Classement feu</i> <i>Comportamento al fuoco</i>	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> -s1	
	Rutschhemmung <i>Slip resistance</i> <i>Résistance au glissement</i> <i>Resistenza allo scivolamento</i>	DIN 51130 EN 13893		R9 DS	
	Trittschallverbesserung <i>Impact sound reduction</i> <i>Bruits d'impact</i> <i>Riduzione impatto sonoro</i>	ISO 10140-3	dB	ca. 11	
	Wärmedurchlasswdst. <i>Thermal conductivity</i> <i>Conductibilité thermique</i> <i>Resistenza termica</i>	DIN 52612 EN 12667	m <sup>2</sup> k/w	0,09	
	Elektrost. Verhalten <i>Electrostatic properties</i> <i>Charge électrostatique</i> <i>Comportamento elettrost.</i>	EN 1815		kV	< 2
	Ableitwiderstand <i>Vertical resistance</i> <i>Résistance électrique</i> <i>Resistenza elettrica</i>	EN 1081	Ohm	ca. 10 <sup>11</sup>	
	Chemikalienbest. <i>Chemical resistance</i> <i>Substances chimiques</i> <i>Resistenza chimica</i>	EN 423		beständig* <i>resistant*</i> <i>résistant*</i> <i>resistente*</i>	
Verschleißgruppe <i>Abrasion group</i> <i>Résistance à l'usure</i> <i>Gruppo usura</i>	EN 649		T		
Stuhlrolleneignung <i>Castor chair</i> <i>Sièges à roulettes</i> <i>Idoneità sedia a rotelle</i>	EN 425		ja, Typ W (EN 12529) <i>yes, type W (EN 12529)</i> <i>oui, typ W (EN 12529)</i> <i>sì, tipo W (EN 12529)</i>		
Fußbodenheizung <i>Underfloor heating</i> <i>Chauffage par le sol</i> <i>Riscaldamento a pavimento</i>	EN 1264		geeignet, max. 27 °C <i>suitable, max. 27 °C</i> <i>approprié, max. 27 °C</i> <i>adatto, max. 27 °C</i>		