DRYGOLIN VINDU OG DØR

Extrem witterungsbeständige, deckende Holzfarbe für den Außenbereich

Anwendungsbereiche

DRYGOLIN VINDU OG DOR ist eine sehr gute Wetter- und wasserbeständige deckende Holzfarbe auf Alkydölbasis. Sie eignet sich ideal als Deckanstrich für Türen, Fensterrahmen, Gartenmöbel und sonstige Bauteile im Aussenbereich. DRYGOLIN ist aber auch ideal als Grundierung unter deckenden Anstrichen von Demidekk Produkten einsetzbar.



Eigenschaften

- Guten Verlauf an der Oberfläche
- Auch auf Türen, Fensterrahmen und Gartenmöbel zu verwenden
- Hervorragendes Eindringvermögen in den unbehandelten Untergrund
- Gibt eine hervorragende Haftung
- Auch geeignet als Grundanstrich für andere deckenden Demidekk Produkte

Farbe	Abtönbar in fast allen Farbtönen wie z.B. NCS– Natural Colour System ®©, RAL u.v.a. über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem	
Glanz	Seidenglanz	
Verpackung	3 Liter	
Technische Daten	Typ	Lösemittelhaltige, deckende Holzfarbe auf Alkydölbasis
	Viskosität	22 cP
	Feststoffgehalt	54 ± 2 Vol.% White
	Dichte	1,3 g/cm^3
	Flammpunkt	> 62°C
	Trocknung bei 23°C/50% RV	Die Trockenzeit ist immer von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Belüftung und aufgetragener Schichtstärke abhängig. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen wirken sich negativ auf die Trocknung aus.
	Staubtrocken	Nach ca. 12 Stunden
	Überstreichbar	Mindestens 24 bis 48 Stunden
	Lagerung	Frostfrei lagern und transportieren

Verarbeitung

Verbrauch	5-8 m2 pro Liter (saugfähiges Holz) 10-16 m2 pro Liter (neues Holz)
Empfohlene Nassschichtdicke	ca. 110 Mikrometer pro Schicht
Empfohlene Trockenschichtdicke	ca. 70 Mikrometer pro Schicht
Applikationsmethoden	Pinsel, Rolle oder Spritzpistole
Verdünnung	Als Grundierung mit mindestens 10% und maximal 15% Terpentin verdünnen (mindestens 48 Stunden ablüften lassen).
Holzfeuchtigkeit	maximal 18%
Verarbeitungstemperatur	nicht unter -5°C
Airless-Spritzgerät	
Düse	0,015" – 0,018"
Spritzwinkel	65 – 80°
Düsendruck	15 MPa (150 kg/cm2)

Verarbeitungshinweise

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Zunächst mit JOTUN KRAFTVASK entfetten, schleifen und staubfrei machen. Leinölhaltige Altanstriche vollständig bis auf das rohe Holz entfernen um Blasenbildung zu vermeiden.

Endbearbeitung

Den Grundanstrich (auf rohem Holz) mit mindestens 10% und maximal 15% Terpentin verdünnen. Vor Zwischen- und Schlussbeschichtung ausreichend trocknen lassen (24 bis 48 Stunden je nach Saugfähigkeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit) Der Grundierungsanstrich darf nicht mehr klebrig sein. Sehr gut

Sicherheitsinformationen

- Dämpfe/Sprühnebel nicht einatmen
- Dosen mit unterschiedlichen Produktionsnummern untereinander mischen, um Farb- bzw. Glanzunterschiede zu vermeiden
- Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden
- Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutz tragen
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Für weitere Informationen und die aktuellen Sicherheitsangaben das Sicherheitsdatenblatt beachten

Norway Coatings Int. BV | Vaalmuiden 9 | 1046 BV Amsterdam | T: +31 (0) 88 450 5400 | info@norwaycoatings.de | www.norwaycoatings.de

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Änderungen der Angaben behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor. Jegliche Haftung aufgrund der Angaben in diesem Datenblatt ist ausgeschlossen. Der Käufer ist verpflichtet, mit ihm üblicherweise zur Verfügung stehenden Mitteln zu prüfen, ob die gelieferten Produkte für den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Dieses technische Datenblatt verliert mit der Veröffentlichung einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.